



UNLIMITED CREATION

ANWENDUNGSHINWEISE

VelCut Touch



Selbst kleinste Motive werden mit VelCut Touch zum Kinderspiel. Schneiden und Entgittern ist genauso einfach wie bei FlexCut aber mit einer wundervoll weichen Oberfläche.

Eine „Flexfolie“ mit edelster Flockoberfläche!

EIGENSCHAFTEN:



**Mikrofaser
Flock**



300µ



**Baumwolle, Polyester,
Mischgewebe.**
Wenig geeignet für Nylon oder
andere beschichtete Textilien.



60°C

SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:



**Messer
30 - 45°**



**Niedrig/
mittel**



30 - 40 cm/s

TRANSFERBEDINGUNGEN:



160 - 170 °C



17 - 15 s



**Niedrig/
mittel**




Warm abziehen

Flex auf Flex möglich



1. Gespiegelt schneiden



2. Motiv entgittern



3. Motiv transferieren



4. Träger abziehen, fertig !

► VERPACKUNG



50 cm 25 m

50 cm 10 m

50 cm 5 m

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 36 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027





UNLIMITED CREATION

VERFÜGBARE FARBEN

VelCut Touch



WHITE 91



ORANGE 82

P 021 U



PACIFIC BLUE 98

P 300 U



LIGHT GREY 89

P Cool Gray 8 C



LEMON 92

P 109 C



ELECTRIC RED 94

P 186 C



ROYAL BLUE 99

P 280 C



COOL GREY 81

P Cool Gray 9 C



YELLOW 93

P 2010 C



RED 95

P 192 C



NAVY BLUE 97

P 533 C



BLACK 96

P Hexachrome
Black C

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 36 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE

TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78

www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com

SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027



Modifié 12/2022